



# Kestokol DM/HV-R

## КЛЕЙ ДЛЯ МАССИВА ДРЕВЕСИНЫ

### СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для склейки мебельных щитов, сборочного склеивания, а также каширования бумажных слоистых плёнок на МДФ, ДВП, CPL. Клей долго не высыхает на клеенаносящих роликах. Подходит для работы на фрикционных, горячих и ТВЧ-прессах. Обеспечивает влагостойкость клеевого шва D2 / EN 204.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ\*

Тип клея	ПВА
Значение pH	4,5...5,5
Динамическая вязкость, мПа·с	10000...13500
Сухой остаток, %	43 ± 2
Расход клея на массиве, сращивание, г/м <sup>2</sup>	120...150
Расход клея на МДФ + бумажные плёнки, г/м <sup>2</sup>	80...100
Время открытой выдержки (150 г/м <sup>2</sup> ), мин	ок. 10
Давление в прессе, Н/мм <sup>2</sup>	0,1...0,5
Время прессования при + 20 °С, мин	ок. 15

\*Окружающие условия - температура, влажность, впитывающая способность материала, расход клея влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Перед промышленным применением клея рекомендуется провести испытания с целью определения точных параметров в конкретных условиях.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Проверить, что склеиваемые поверхности точно совпадают. Большие допуски клеевых швов отрицательно влияют на прочность, время схватывания будет больше. Клей нанести ровным слоем на одну из склеиваемых поверхностей и плотно прижать. Механическую обработку деталей производить спустя 2-3 часа после склейки. Минимальная температура образования клеевой пленки + 10 °С. Рекомендуемая влажность древесины (7 – 10)%.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Избегать контакта с открытыми участками кожи. Воду после очистки инструментов можно сливать в канализацию. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

### ХРАНЕНИЕ

Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев в 1000 кг кубах, прочая тара – 12 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.  
**НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.**

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО "КЕСТО"  
188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул.Сименса 3к2, пом. 1.

Телефон +7(800)333-30-33

Адрес производства:  
140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69