



# Kesto Keragum

Упрочняющая лента с содержанием армирующих волокон для упрочнения и герметизации углов и стыковых соединений, применяемая с гидроизоляциями Kesto.

Область применения:

Для герметизации углов, швов и стыков различных материалов в гидроизоляционных системах Kesto Fiberpool, Kesto Fiberlast.

Инструкция по использованию:

Стены:

Отшлифовать и/или выровнять неровные основания цементными ровнителями для стен Kesto. Загрунтовать сухую поверхность стен до начала выполнения работ по гидроизоляции подходящей под данную гидроизоляцию грунтовкой Kesto в соответствии с инструкцией по ее применению. Гидроизоляционную мастику всегда следует перемешивать перед применением. Нанести гидроизоляционную мастику Kesto на поверхности стен, вертикальные углы, швы и стыки строительных плит и прочих материалов для оснований стен. На этих участках прикрепить к свежему слою гидроизоляции упрочняющую ленту. Убедиться, что она полностью прилегает к свежему слою гидроизоляционной мастики.

Полы:

При необходимости отшлифовать и/или выровнять неровные основания ровнителями Kesto. Загрунтовать сухую поверхность пола до начала выполнения работ по гидроизоляции грунтовкой Kesto в соответствии с инструкцией по ее применению. Гидроизоляционную мастику всегда следует перемешивать перед применением. Нанести гидроизоляционную мастику Kesto на горизонтальные углы и

Технические характеристики:

Влажность основания	< 90% отн. влажности
Толщина слоя	ок 0,45 мм
Плотность/удельный вес	70 г/м <sup>2</sup>
Тип материала	Полипропилен
Цвет	Белый
Продольная нагрузка до разрыва	150 Н/5см
Поперечная нагрузка до разрыва	110 Н/5см
Продольное удлинение	90%
Поперечное удлинение	90%
Размеры упаковок	25 м x 20 см
Срок хранения	12 мес



места выхода водопроводных труб,  
прикрепить упрочняющую ленту Kesto к  
свежему слою гидроизоляционной мастики и  
убедиться, что она полностью прилегает к  
свежему слою гидроизоляционной мастики и  
убедиться, что она полностью промокла.

Дополнительная информация:

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Kesto несет ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).